

BOLETÍN TÉCNICO

Ormiflex 1

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE BASE ACUOSA

DESCRIPCIÓN

La Emulsión asfáltica modificada de secado rápido **Ormiflex 1** funciona como imprimación o base adhesiva para membranas asfálticas. Gracias a este producto se optimizará la adherencia total mediante flameado de la membrana, ofreciendo a esta una excelente resistencia al arrancamiento.

USOS

- Como imprimación de membranas asfálticas.
- Sistemas in-situ de aislación hidrófuga continua, multicapa, de aplicación en frío para:
 - ✓ Techos planos e inclinados de estructura de hormigón armado, forjados cerámicos y chapas metálicas o de fibrocemento.
 - ✓ En muros como capa aisladora vertical en paredes dobles.
 - ✓ En fundaciones como capa aisladora horizontal y vertical.

Por su base acuosa y adhesividad, **Ormiflex 1** puede aplicarse sobre superficies no totalmente secas.

- Excelente anticorrosivo para metales.
- Protector para postes y maderas para enterrar.

PREPARACIÓN

Toda la superficie deberá estar nivelada, limpia, libre de polvo, restos desprendidos, grasitud o suciedad.

Luego de imprimir, y previo a la colocación de la membrana, sellar las juntas de dilatación, grietas y fisuras con Ormiflex 20.

Se recomienda la colocación de evaporadores de contrapiso para secar la humedad o agua confinada.

¿CÓMO SE APLICA?

- *COMO BASE PARA ADHERIR MEMBRANAS:* aplicar una primera mano de **Ormiflex 1** y dejar curar hasta que se note seca al tacto. Luego, aplicar una segunda mano de Ormiflex 1, dejar curar y adherir la membrana asfáltica Ormiflex flameando la cara inferior de la misma y la base.
- *COMO IMPERMEABILIZANTE:* aplicar una primera mano de **Ormiflex 1** en frío y luego aplicar como mínimo 3 manos más. Como refuerzo puede utilizar manta elástica o Geotextil.

La cantidad total de manos a aplicar dependerá de la función del elemento a proteger y la durabilidad deseada.

UTILES DE APLICACIÓN: escoba, pincel, rodillo o secador.

PROPIEDADES y CARACTERÍSTICAS DEL ORMIFLEX 1

Peso específico	0,8 a 1,0 Kg/litro
Viscosidad	Consistencia líquida
Color	Marrón oscuro
➤ del ASFALTO BASE	
Penetración a 25°C/100g/5seg	70/100 en 1/10mm
Ductilidad a 25°C	mínimo 100cm
Inflamación a vaso abierto	mínimo 230°C
Solubilidad total en 1.1.1tricoloroetano	mínimo 99%

DILUYENTE: agua.

RENDIMIENTO: 0,5 L/m²/mano

TIEMPO DE SECADO: 30 min. a 25°C.

INDICACIONES IMPORTANTES:

Por ser una emulsión (de base acuosa) no emplear solventes para diluir el material. No conviene utilizar **Ormiflex 1** en días húmedos ni con posibilidades de lluvia. Ante cualquier duda, consulte con nuestro servicio técnico especializado.

RECOMENDACIONES:

Utilizar guantes de goma y protección ocular. Producto no peligroso para el uso previsto. Como todo producto industrial, debe evitarse su ingestión. No se le conocen efectos ambientales adversos. No es inflamable ni combustible. No arrojar el producto a la tierra y a cursos de agua o desagües. Si fuera necesario consultar la hoja de seguridad del producto

PRESENTACIÓN: Envases de 18 litros

Consultas y asesoramiento técnico: Tel.: (+54) 011 4713 – 1080
E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar
Sitio Web: www.ormiflex.com

BREVES S.A declara que ha tomado todos los cuidados razonables en la preparación de esta información técnica. Todas las recomendaciones indicadas son de buena fe y pueden ser consideradas como una guía general.

Debido a su interés por la mejora continua de sus productos, BREVES S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.