

BOLETÍN TÉCNICO

Ormiflex A

PINTURA ASFALTICA DE SECADO ULTRARAPIDO PARA LA IMPRIMACION DE MEMBRANAS

DESCRIPCIÓN

Pintura asfáltica diluida en solventes de secado ultrarrápido de aplicación en frío.

Ormiflex A tiene alta plasticidad y excelente adherencia a todo tipo de superficies. La aplicación puede realizarse sobre superficies horizontales, inclinadas o verticales.

USOS

Especialmente recomendado como:

- ✓ **Imprimación:** Con la aplicación de **Ormiflex A** se logra una buena imprimación de la superficie para la posterior colocación de membranas a soplete y otros productos de impermeabilización de base asfáltica.
- ✓ **Impermeabilizante:** Con aplicación de varias manos de **Ormiflex A** intercaladas con refuerzos de velo de fibra de vidrio o geotextiles se logra un sistema impermeabilizante in situ de techos, construcciones enterradas, paredes con cámara de aire y protección de perfiles y chapas metálicas contra la oxidación y de las partes enterradas de maderas y postes contra la humedad.

FORMA DE APLICACIÓN

✓ **Preparación de la superficie**

Toda la superficie debe estar libre de polvo, restos desprendidos de la carpeta, grasitud o suciedad.

Se deben sellar previamente las juntas de dilatación, grietas y fisuras con **Ormiflex 20**. Cuando se utiliza **Ormiflex A** como base adherente, pueden sellarse grietas, fisuras y micro fisuras con el mismo producto.

✓ **Aplicación como imprimación de membranas asfálticas**

Se recomienda la aplicación de una primera mano de **Ormiflex A**, en frío sobre toda la superficie a razón de 0,300 litro/m² mínimo (dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie). Se deja orear hasta que se note seca al tacto.

Luego se aplica una segunda mano de **Ormiflex A**, a razón de 0,300 litro/m², se deja orear y se adhiere la membrana **Ormiflex**, calentando a soplete la cara inferior de la misma.

✓ **Aplicación como impermeabilizante**

Se recomienda la aplicación de una primera mano de **Ormiflex A**, en frío sobre toda la superficie a razón de 0,300 litro/m² mínimo (dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie). Luego de aplicarán sucesivas capas a razón de 0,300 litro/m², cada una; intercalando entre capas un velo de fibra de vidrio o geotextil como refuerzo.

La cantidad total de capas a aplicar dependerá de la función del elemento a proteger (techo, paredes, perfiles y chapas metálicas, maderas y construcciones enterradas) y la durabilidad requerida.

RECOMENDACIONES:

Diluyente: solvente

Elementos de aplicación: rodillo o pincel.

Limpieza de los elementos de aplicación: con kerosén, aguarrás o solvente

Presentación: Latas: 4litros, 18litros

Tambores: 200litros

Secado (dependiendo de las condiciones atmosféricas):

Al tacto: 30 minutos

Total: 2 horas

Rendimiento: 0,300 litro / m² por mano para cualquiera de sus usos.

IMPORTANTE:

Deben tomarse los recaudos adecuados para el manejo de productos inflamables, como ser elementos de protección personal, utilización en áreas bien ventiladas y almacenaje en lugares cubiertos protegidos de los rayos directos del sol.

Consultas y asesoramiento técnico: Tel.: (+54) 011 4713 – 1080

E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar

sitio Web: www.ormiflex.com

BREVES S.A declara que ha tomado todos los cuidados razonables en la preparación de esta información técnica. Todas las recomendaciones indicadas son de buena fe y pueden ser consideradas como una guía general.

Debido a su interés por la mejora continua de sus productos, BREVES S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.